



PANTARHOL 85 (VZ)

BETOONI AEGLUSTI

TOOTEST

PANTARHOL 85 (VZ) on betooni lisaaine, mida kasutatakse juhul, kui on vaja saavutada betooni pikendatud töödeldavusaeg.

DOSEERING

Materjali normaaldoseering on 0.2 – 1.4% ehk 2 – 12 ml tsemendi kilogrammi kohta.

MATERJALI TÖÖPRINTSIIP

PANTARHOL 85 (VZ) aeglustab tsemendi kuivamist, mille läbi pikeneb töödeldavusaeg. Betooni tardumis-tsükli aja pikendamine on mõjutatud doseeringust, samuti aga ka tsemenditüübist ning temperatuurist.

KASUTUSNÄPUNÄITED

PANTARHOL 85 (VZ) lisatakse kas segatava vee sisse või veel segamata betooni sisse. Toodet ei tohiks lisada kuiva segu sisse.

PAKENDAMINE

Materjal on pakendatud 25L kanistritesse, 200L tünnidesse ning 1000L konteineritesse.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

Säilitada ja ladustada temp.üle +5°C.
Vältida tuleks ka kõrgeid temperatuure, eriti otsest päikesekiirgust, samuti aga tuleks hoida ka külma ja pakase eest. Toodet on soovitatav enne kasutusele võttu läbi segada. Peale kasutamist sulgeda nõu.

KEEMILIS-FÜÜSIKALISED NÄITAJAD

Olek	homogeenne vedelik
Välimus	värvitu
Toimeaine	tetra potassium pürofosfaat
Tihedus u.	1.15 +/- 0.03 g/cm ³
Happelisus	10 +/- 1.0
Kuivaine %	17 +/- 1.7 massi-%
Kloriidi %	< 0.1 massi-%
Kasutustemp.	alates +1 °C
Säilivusaeg	ligikaudu 1 aasta

AS TOPFLOOR

KIISA 8, TALLINN 11313
EESTI VABARIIK / ESTONIA
Ehituskaubad. betoonitööde
materjalid ja tarvikud

www.topfloor.ee

Tel.: +372 5820 1000
Tel.: +372 6106 435
Fax: +372 6106 436
topfloor@topfloor.ee

Betooni lisaained ja betoonikeemia . superplastifikaatorid
teraskiud ja sünt.kiud . armatuurikandurid . rõõbasvomid
pulbrilised pinnakõvendid . järelhooldusained . nakked
veetõkked . impregnandid . ehituskrohvivid . isol.materjalid
remondisegud . vuugivormid . vuugitaited . vedelpigmentid
pulberpigmentid . puhastusained . materjalid ja tarvikud
betoonitöödeks . seadmete rent . kiudarmeeringu arvutused
betoonpõrandate projekteerimine . laomüük ja kohalevedu
Eesti . Läti . Leedu . Soome . Vene Föderatsioon .