



# PREMIUM BETPRIMER

## NAKKEDISPERSIOON

### TOOTEST

Nakkedispersioon poorsete aluspindade kruntimiseks ning kulumiskindluse parandamiseks nii sise- kui välitingimustes enne pahteldamist, plaatimist, tasandamist tsemendi või muu põrandatasandusseguga ja tapeedi, värvi, hüdroisolatsioonmastiksi või muu viimistlusmaterjaliga katmist. Krohvipindade tugevdamiseks. Tagab väga hea nakke aluspinnaga, kaitseb vee ja leeliste suhtes.

### KASUTUSALAD

Sobivad aluspinnad: betoon, mört, tellis, looduslik kivi, puit, ehitusplaadid, polümeersed materjalid (värvikiht, linoleum, polümeersed katted) jne. Sobib vesilahusena nõrkade pindade tugevdamiseks (näit. lubjapinnad).

### KASUTAMISTINGIMUSED

Sobiv töötemperatuur on +10 °C kuni +30 °C.

Maksimaalne aluspinna niiskus: puit 8-12% ja betoon <90%.

### KASUTUSJUHEND

Aluspind puhastada rasvast, õlist, tolmust ja lahtistest osakestest.

Toode kantakse aluspinna peale pintsliga, pehme harja või värvirulliga ühes või kahes kihis

Põrandad: Nakkedispersioon lahjendada veega 1:5 kuni 1:20 (dispersioon : vesi).

Nt. põrandate kruntimine enne tasandamist põrandatasandusseguga 1:3 kuni 1:5;

betoonviimistluskihid, käsitsi tasandatavad põrandatasanduskihid- tugevdamine ja

kulumiskindluse suurendamine 1:5 kuni 1:20; betoonpõranda pinna tugevdamine

1:5 kuni 1:10.

Betooni või tasandussegu võib paigaldada kohe niiske nakkedispersiooni peale.

Keraamiliste plaatide, mitteimavate pindade ja vanu liimijääke sisaldavate aluspindade puhul lasta krundil kuivada u. 2 tundi enne katmist.

Aluspinna liimitava parketi ja põrandakütte puhul tuleb betoonpõrandalt täielikult maha lihvida tsemendipiim ning muud nakkumist raskendavad ained (näit. vanad liimijäägid). Krunditakse vaid tasandatavad piirkonnad.

Seinad ja laed: Nakkedispersioon lahjendada veega 1:5 kuni 1:20 (dispersioon : vesi). Nt. krohvi tugevdamine

1:5 kuni 1:20; tsementmördi nakke tugevdamine 1,5mm- 1:5 ja 5-20mm- 1:10; nõrkade pindade tugevdamine 1:15 kuni 1:20.

Mitteimava aluspinna puhul kasutatakse lahjendamata kontsentraati.

PENOSIL Premium BetPrimer kanda pinnale õhukese ühtlase kihina, pinnale ei tohi jätta nakkedispersiooni loike.

Kulunorm sõltuvalt aluspinnast ja lahjendamise astmest 3-10 m<sup>2</sup>/l.

### PUHASTAMINE

Käed ja tööriistad pestakse veega.

#### AS TOPFLOOR

KIISA 8, TALLINN 11313  
EESTI VABARIIK / ESTONIA  
Ehituskaubad. betoonitööde  
materjalid ja tarvikud

#### [www.topfloor.ee](http://www.topfloor.ee)

Tel.: +372 5820 1000  
Tel.: +372 6106 435  
Fax: +372 6106 436  
topfloor@topfloor.ee

Betooni lisaained ja betoonikeemia . superplastifikaatorid  
teraskiud ja sünt.kiud . armatuurikandurid . rööbasvõim  
pulbrilised pinnakõvendid . järelhooldusained . nakked  
veetõkked . impregnandid . ehituskrohvid . isol.materjalid  
remondisegud . vuugivormid . vuugitaited . vedelpigmentid  
pulberpigmentid . puhastusained . materjalid ja tarvikud  
betoonitöödeks . seadmete rent . kiudarmeeringu arvutused  
betoonpõrandate projekteerimine . laomüük ja kohalevedu  
Eesti . Läti . Leedu . Soome . Vene Föderatsioon .