



SETCRETE® 6 JÄRELHOOLDUSAINE BETOONPÖRANDATELE

SETCRETE® 6 on kasutusvalmis ühekomponentne akrüülvaigu baasil järelhooldusaine, impregnant, tolmupeetaja ja kõvendi värsketele betoonpindadele ning tööstusbetoonpörandatele.

SETCRETE® 6 moodustab betoonpinnale ajutise membraani, mis kaitseb konstruktsiooni ebaühtlase ja liigkiire väljakuivamise eest ning vähendab pragude teket. **SETCRETE® 6** seob konstruktsiooni pindmises kihis peenosakesi ning aitab kaasa tolmupeetajate saavutamisele. **SETCRETE® 6** suurendab betoonpörandade vastupidavust mustuse, vee, õlide ja kemikaalide ees. Valatud betoonpörandade liigkiire väljakuivamine võib tekitada pinnakihi lisapingeid ja pragusid ning jätta osa tsementi reageerimiseks vajaliku veeta, mis vähendab betooni survetugevust.

Kasutades pinnakõvendeid **MONOSHAKE®**, **TIBMIX® 700**, **TIBMIX® 450** ja **TIBMIX®** järelhooldusainega **SETCRETE® 6**, saab rajada kõrgekvaliteedilisi tolmupeetajaid ja kulumiskindlaid tööstusbetoonpörandeid.

TEHNILISED ANDMED

Aine olek – läbipaistev vedelik
Tihedus – 0,9g/cm³
Kuivamisaaeg +20°C – 4h (kleepumatu)
Kuivamisaaeg +20°C – 24h (täiesti kuiv)
Süttimistemperatuur – +40°C
Paigaldustemperatuur – +5...+30°C

MATERJALI KULU

Sõltuvalt aluspinna viimistlusest ja imavusest ning valutingimustest katab 1L ainet 10...12

m² betoonpinda ehk 1m² kulu on 0,08L (talvel) ... 0,10L (suvel). Kulunormi ületamisel võivad tekkida loigud ja betoonpörand võib muutuda libedaks.

PAIGALDUSJUHEND

Enne kasutamist segada!

SETCRETE® 6 kantakse betoonpinnale soovitatavalt pritsiga kohe peale viimistluslihvimise lõppemist, kuid kindlasti mitte hiljem kui 12h lihvimise lõppemisest (betoonpind peab säilima niiskena). Enne järelhooldusaine paigaldamist tuleb veenduda, et betoonpinnale ei ole tekkinud liigvett (juhul kui ei kasutata pinnakõvendit) ja et pind oleks puhas tolmust ja prahist. Kõige efektiivsem on ainet pritsida pörandast u. põlvkõrgusel. Vältida tuleb loikude tekkimist!

Kuuma ilma, kõrge õhutemperatuuri ja teiste äärmuslike valu- või kuivamistingimuste korral (õhukuivus, vee kiire aurustumine, tuuletõmme pinnal), võib aine harilikku kulunormi kuni 30% suurendada.

Järelhooldusainega töödeldud betoonpindade ja betoonpörandate katmisel pörandakatetega (plaat, epo, PVC, vms) tuleb veenduda, et paigaldatav kate saavutaks vajaliku nakke aluspörandaga. Vajadusel tuleb aluspörand töödelda teemantlihvijatega.

PUHASTAMINE

Kõik seadmed ja tööriistad tuleb puhastada lahustiga ning lasta kuivada.

PAKENDAMINE

SETCRETE® 6 on villitud 25L, 10L ja 5L plastkonteineritesse.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

Hoida miinuskraadide, otsese päikesepeaste, lahtise tule, sädemete ning temperatuuri-



Don Construction Products Ltd
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS UK
Tel.: +44 1538 361-799
Fax.: +44 1538 361-899
www.donconstruction.co.uk
www.dcp-int.com

DCP Baltics Ltd
Mustamäe tee 44
10621 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6671-850
Fax.: +372 6671-851
www.dcpbaltics.com



kõikumiste eest! Avamata konteineris säilib aine vähemalt 12 kuud, korrektsel ladustamisel hoolikalt suletud konteineris temperatuurivahemikus +5...+30°C on säilivusaeg kuni 24 kuud.

TERVIS JA OHUTUS

SETCRETE® 6 sisaldab ksüleeni, mis õhus lendub ja on väga mürgine. Vältida tuleb aine sissehingamist või sattumist silma, suhu, nahale või toiduainetele. Allaneelamise või sissehingamise korral tuleb viivitamatult liikuda värske õhu kätte, juua rohkesti vett ja pöörduda koheselt arsti poole. Kokkupuute korral loputada silmad ja naha pind rohke veega (vähemalt 15 minutit) ning seejärel pöörduda koheselt arsti poole. Aine võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Aine on veekeskonda kahjustav ja tuleohtlik! Mitte valada kanalisatsiooni või maha! Mitte teha aine läheduses lahtist tuld või suitsu! Mitte jätta ainet otsese päikesevalguse kätte! Pärast kasutamist tuleb tühjad konteinerid hoolikalt sulgeda ja hävitada. Käitlemisel tuleb järgida üldisi keemiliste ja mürgiste ainetega töötamise ettevaatusabinõusid (kasutada kindaid, maski, kaitseprille, ruumi tuleb piisavalt ventileerida või pidada pause).

MÜÜK:

AS TOPFLOOR
Kiisa 8, TALLINN 11313
Tel. +372 5820 1000
Tel. +372 6106 435
Fax +372 6106 436
www.topfloor.ee
www.topfloor.eu



Don Construction Products Ltd
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS UK
Tel.: +44 1538 361-799
Fax.: +44 1538 361-899
www.donconstruction.co.uk
www.dcp-int.com

DCP Baltics Ltd
Mustamäe tee 44
10621 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6671-850
Fax.: +372 6671-851
www.dcpbaltics.com